

## OPIS IZDELKA:

**Omet-FA** je industrijsko pripravljena suha maltna mešanica hidratiziranega apna in finega peska 0-1 mm za ročno ometavanje notranjih zidov. Priporočamo jo za vgradnjo v objektih, kjer se zahteva dobra paroprepustnost sten in ne pričakujemo direktnega vpliva vlage.

# TEHNIČNI LIST

# OMET-FA

FINA APNENA MALTA ZA ROČNO OMETAVANJE NOTRANJNH ZIDOV



TL-FA/V1-06-2013

## SESTAVA:

Apno, fini pesek 0-1 mm.

## PRIPRAVA OMETA:

**Omet-FA** pripravljamo v prostopadnem mešalcu. Na 25 kg mešanice dodamo 4,5-5,5 l vode. Da se zmes popolnoma homogenizira, mešamo od 3-6 minut. Med uporabo omet po potrebi ponovno premešamo.

## PRIPRAVA PODLAGE:

**Omet-FA** praviloma nanašamo na predhodno izvedeni grobi mineralni omet. Priporočamo obdelavo z **Ometom-G**. Podlaga mora biti čista, primerne vlažnosti, nezmrzjena, brez ostankov olj, soli in drugi nečistoč.

## POSTOPEK VGRADNJE:

**Omet-FA** se ročno nanaša na pripravljeno podlago z zidarsko žlico ali zajemalko. Izravna se z zidarsko letvijo in gladilko. Po začetnem strjevanju je **Omet-FA** potrebno navlažiti z vodnim oprhom in zaribati z gobo. Dela je potrebno izvajati v skladu z navodili in gradbenimi normativi. Nadaljnjo finalizacijo površin po uporabi **Ometa-FA** (izravnalna masa, pleskanje) lahko izvedemo po 14 dneh.

## OPOZORILO:

**Ometa-FA ne vgrajujemo ob neprimernih vremenskih pogojih**, ki bi kakorkoli negativno vplivali na kakovost izvedenih del. Za nepravilno izvedbo ali kvaliteto del ne odgovarjamo. Delamo pri temperaturi nad 5°C.

## PORABA:

Za 3 mm nanos od 5,5 do 6,0 kg/m<sup>2</sup>.

## ROK UPORABE:

Ob primernem skladiščenju v pokritem prostoru 6 mesecev od datuma polnjenja, vtisnjena na embalaži.

## NAVODILA IN OBVESTILA GLEDE VARNOSTI

Vsebuje	Kalcijev hidroksid
	<p><b>H319</b> – Povzroča hudo draženje oči. <b>H315</b> – Povzroča draženje kože. <b>H317</b> – Lahko povzroči alergijski odziv kože. <b>P102</b> – Hraniti zunaj dosega otrok. <b>P262</b> – Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. <b>P305 + P351 + P338</b> – Pri stiku z očmi previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če lahko to storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. <b>P337 + P313</b> – Če draženje oči ne preneha poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. <b>P302 + P352</b> – Pri stiku z kožo umiti z veliko mila in vode. <b>P280</b> – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.</p>
Proizvajala: GRADBENI MATERIALI d.o.o., Žerjav 8, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija, +386(0)2 87 00 131	

# GRADBENI MATERIALI

GRADBENI MATERIALI, podjetje za proizvodnjo gradbenih materialov d.o.o., Žerjav 8, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija  
ID za DDV: SI49777092 | Matična številka: 5103363 | Osnovni kapital: 2.597.855,00 EUR

[www.gradbeni-materiali.si](http://www.gradbeni-materiali.si)

telefon: +386 2 87 00 160 | faks: +386 2 87 00 199 | e-mail: [info@gradbeni-materiali.si](mailto:info@gradbeni-materiali.si)